


MOORE'S®**Lac Acrilic Siliconat pentru Beton si Piatra
078**

Lac pe baza de solventi facut din rasini acrilice siliconice care dau un finisaj luminos discret suprafetelor poroase. Proiectata pentru o retinere de durata a culorii, se aplica usor, culorile sale permitand o uscare rapida, patrundand in suprafata pe care se aplica. Folosit la protectia si infrumusetarea materialelor de constructie naturale precum:piatra poroasa, marmura neslefuita si "mozaicul", dar si la materiale de constructie artificiale cum ar fi caramida,tigla si betonul. Este potrivita pentru terenuri de tenis din beton,garaje,subsoluri, fabrici si podele de depozite,garaje improvizate si drumuri de acces privat.

**Caracteristici:**

- Protejeaza si infrumusetaza betonul si alte materiale de constructie poroase pentru zidarie.
- Folosit pe suprafete de interior si exterior.
- Buna retinere a culorii.

Colors : Opac.Nu se nuanteaza.**Toxicitate:** Nu contine plumb sau mercur.**Nivel de stralucire:** Luciu scazut.**Ghid de Performante:****Rezistenta la conditii atmosferice**

Rezista bine la conditiile atmosferice pastrandu-si stralucirea in timp.

Rezistenta la caldura

Termoplastic. Fluiditate la putin peste 60° C.

Rezistenta la apa

Rezista la ploaie si condens.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziuni.

Rezistenta la solventi

Sensibil la dizolvanti de lacuri,alcool,hidrocarburi aromatice.



VOC (Compusi Organici Volatili): 078 Lac Acrilic Siliconat pentru Beton si Piatra: face parte din categoria A/h SB (Amorse de legatura)
 Produsul disponibil se afla sub Limita UE: 750g/l (2010).

Suprafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
7 - 8 m ² /L	19%	Nu se aplica	Minima pe suprafete poroase
Timp de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Pentru a fi aplicat cu
1 ora la atingere 3 ore pentru al doilea strat	Nu se aplica	Nu se dilueaza	pensula, rola , prin pulverizare

Pregatirea suprafetei:Suprafata trebuie uscata si curatata de orice urma de grasime, ulei sau substante uleioase, ceara, mizerie.Suprafetele netede si neporoase trebuiesc sablate inainte de aplicarea lacului pentru suprafete din beton(de ex:folositi o solutie de acid clorhidric pentru a sabla betonul, apoi spalati bine si lasati sa se usuce complet cel putin 24 de ore inainte de a aplica lacul.Urmati instructiunile de siguranta si sanatate de pe eticheta acidului clorhidric). Aplicati un strat de 078 MOORE' S lac siliconic acrilic pentru suprafete din beton, pentru suprafete poroase pentru a da un finisaj usor luminos.

Se recomanda un al doilea strat numai daca primul strat nu ofera un finisaj usor luminos.Lasati un interval de 3 ore intre aplicarea straturilor.

Aplicare: Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare. Alte culori se obtin amestecand culorile standard si alb.Nu aplicati la temperaturi sub 10°C. Nu aplicati pe suprafete din asfalt. Timpul de uscare este mai indelungat in conditii de frig / umezeala.

Curatare: Curatati pensulele si instrumentele cu diluant imediat dupa utilizare.

Precautii • Feriti recipientul de surse de caldura si de flacara. • Evitati inspirarea vaporilor. • Folositi o ventilatie buna. • Contactul cu pielea: clatiti bine cu apa si sapun. • Contactul cu ochii:clatiti imediat cu apa. Apelati la asistenta medicala. • Daca se inghite: apelati la asistenta medicala fara intirziere si prezentati eticheta produsului.

Ambalare si Depozitare**Dimensiuni:**0,75 litri, 2,5 litri.**Punct de Inflamabilitate:** 44°C**Depozitare:** VOPSELURI, lichid inflamabil.

