

**MOORE'S®**


## Lac Acrilic Poliuretanic pe baza de Apa pentru Piatra si Beton pentru Interior / Exterior

**098**

Lac acrilic poliuretanic, pe baza de apa, fara miros si cu proprietatea de a nu ingalbeni. Previne aparitia petelor. Aplicata direct pe piatra naturala, confera o protectie de lunga durata. Se caracterizeaza printr-o patrundere profunda in materialul pe care este aplicat, nu se cojeste, este usor de aplicat si se usuca rapid. Ideal pentru aplicarea pe piatra poroasa, mozaic dar si pentru materiale de constructie artificiale cum ar fi: caramida, tigla, plafonul sau beton. Potrivit pentru betonul turnat din subsol, fabrici si pentru podelele din casa.

**Caracteristici**

- Protejeaza si infrumuseteaza betonul si alte materiale poroase de constructii.
- Folositi pe suprafete de interior si exterior.
- Retentie buna a culorii, respinge apa, nu formeaza pelicula, nu se cojeste.

**Colors :** Opac. Nu se nuanteaza.**Toxicitate:** Nu contine plumb sau mercur.**Nivel de stralucire:** 20-25 la 60 de grade din unghi vizual.**Ghid de Performante:****Rezistenta la conditii atmosferice**

Rezista excelent.

**Rezistenta la caldura**

Nu se aplica.

**Rezistenta la apa**

Rezistenta la ploaie si condens.

**Rezistenta la abraziune**

Rezistenta buna la abraziune.

**Rezistenta la solvent**

Rezistenta la alcool si chimicale de gospodarie. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alti solventi puternici.



**VOC (Compusi Organici Volatili):** 098 Lac Acrilic Poliuretanic Impotriva Petelor: face parte din categoria A/i WB (One pack performance coating) Limita UE: 140g/l (2010).

Suprafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
8 - 10 m <sup>2</sup> /L in functie de porozitatea seuprafetei	31.70%	minima	minima
Timpul de uscare la 20 °C	Flexibilitate	Diluare	Aplicare
30 de minute la atingere	nu se aplica	prima mana: 1/1 cu apa	pensula, burete sau prin pulverizare.

**Pregatirea Suprafetei:** Suprafata trebuie sa fie uscata si curatata de toate petele de grasime, ceara si mizerie. Suprafetele netede si neporoase trebuiesc sablate inainte de a aplica **098 MOORE'S Lac Acrilic Poliuretanic**. Folositi o solutie de acid clorhidric pentru a sabla betonul, apoi spalati bine si lasati sa se usuce complet cel putin 24 de ore inainte de a aplica vopseaua. Urmati instructiunile de siguranta si sanatare de pe eticheta acidului clorhidric.

**Aplicare**

Agitati bine inaintea si in timpul utilizarii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Primul strat de vopsea trebuie diluat 1/1 cu apa, iar dupa uscare se mai aplica 1 sau 2 straturi fara a fi diluate. Lasati sa se usuce 3 ore intre aplicari. Nu aplicati cand temperatura este mai mica de 10°C sau cand soarele arde puternic. Timpul de uscare este mai mare in conditii de frig /umezeala.

**Nota** Suprafetele vopsite in conditii de umiditate pot capata un luciu inegal care se va uniformiza in timp..

**Curatare :** Curatati echipamentul cu apa calda si sapun.

**Precautii -**

- Contactul cu pielea: Spalati bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa. Apelati la asistenta medicala
- In caz de inghitire: Apelati la asistenta medicala de urgenta si prezentati eticheta produsului.
- A nu se lasa la indemana copiilor. A se feri de inghet.

**Ambalare si Depozitare:**

Dimensiuni :0,75 litri, 2,25 litri

**Punct de inflamabilitate:** nu are**Depozitare:** nepericulos, fara cerinte speciale