

**SUPERSPEC™****Amorsa 100% acrilica rezistenta la alcali****181**

Amorsa colorabila 100% acrilica pentru amorsarea si izolarea betonului si zidariei noi. Rezistenta la alcalinizare care poate cauza deteriorarea prematura a vopselei. Asigurati-va ca suprafetele sunt perfect curate inainte de prima aplicare .Se poate folosi sub vopseaua emulsionata si vopseaua de zidarie.

**Caracteristici:**

- Aderenta excelenta.
- Uscarea rapida permite aplicarea unui alt strat in aceeasi zi.
- Aspirabil – Rezistenta la goluri (bule de aer) pe constructie noua
- Formula acrilica rezistenta la alcali.
- Acoperire buna, pe suprafetele netede pentru o finisare de calitate superioara.

**Culori:** Alb.Se poate nuanta cu **colorantii Moor-O-Matic** in culori deschise pentru o acoperire suplimentara.

**Toxicitate:** Nu contine plumb si mercur.

**Luciu:** Mat.

MAT 0 5

LUCIOS

**GHID DE PERFORMANTE:****Rezistenta la intemperii:**

Rezistenta excelenta la intemperii. Strat de acoperire cu Benjamin Moore 100% finisare acrilica.

**Rezistenta la conditiile de mediu:** Asigura buna rezistenta la carbonatarea betonului cand este acoperit in cantitati de intindere recomandate.

**Rezistenta la caldura:** Pana la 65° C

**Rezistenta la abraziune:** Rezistenta buna la abraziune.

**Rezistenta la solventi:** Rezistenta buna la diluant.Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



**VOC (Compusi Organici Volatili):** 181 SUPERSPEC 100% Amorsa Acrilica rezistenta la alcali:face parte din categoria A/g WB (Amorse). Limita UE: 30g/l (2010).

Suprafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
9-10 m <sup>2</sup> /L	27%	111 micrometri	30 micrometri
Timpul de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Aplicare:
1 ora la atingere 2 ore la al doilea strat	6 mm	5% apa	pensula,rola,prin pulverizare

**Pregatirea suprafetei:**

Suprafata care urmeaza a fi zugravita trebuie eliberata de materialul necompact cum ar fi zugraveala cojita sau exfoliata, mucegai, saruri de beton sau calcar. De asemenea trebuie indepartata orice urma de praf, murdarie sau grasime. Rezidurile de material vor fi indepartate prin raziuire si slefuire. Matuiti zonele lucioase prin slefuire.

Aplicati un strat de **181 SUPER SPEC Amorsa Acrilica rezistenta la alcali.**

**Beton nou si zidarie:**Suprafata trebuie uscata bine inainte de a aplica amorsa.

**Suprafetele vopsite anterior:**Pregatiti suprafata inainte si uscati bine.

**Aplicare:**

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Nu aplicati la temperaturi sub 10°C.

Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig / umezeala.

**Curatare:** Curatati echipamentul in apa calda cu sapun, imediat dupa folosire.

**Precautii si Siguranta**

Contactul cu pielea: clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii:clatiti imediat cu apa. Apelati la asistenta medicala. Daca se inghite: apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului.

**Ambalare si Depozitare:**

**Dimensiuni:** 1 litru, 3 litri, 10 litri.

**Punct de inflamabilitate:** nu are

**Depozitare:** nepericuloasa, nu necesita conditii deosebite.