

MOORE'S®**RUST AWAY****Convertor de rugina, pentru interior/exterior
369**

Produs pe baza de apa ce formeaza o pelicula care transforma rugina intr-un complex de fier inert. Acest strat confera dubla-protectie printr-o singura aplicare: transforma rugina existenta intr-o pelicula protectiva si confera protectie impotriva formarii ruginii.


**Caracteristici**

- Calitate superioara.
- Aderenta excelenta.
- Opreste rugina.
- Pentru uz interior si exterior.

Culori: Opac.**Toxicitate:** Nu contine plumb sau mercur**Nivel de stralucire:** Mat.

MAT

LUCIOS

**Ghid de Performanta:****Rezistenta la conditii atmosferice**

Rezistenta excelenta la conditii atmosferice.

Rezistenta la caldura

Rezistenta foarte buna.

Rezistenta la apa

Rezista excelent la apa si condens.

Rezistenta la abraziune

Rezista foarte bine atunci cand este folosit in combinatie cu emailuri MOORESTYLE.

Rezistenta la solventi

Rezista la diluant. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili): 369 MOORE'S RUST AWAY Convertor de Rugina: face parte din categoria A/i WB (Invelis de performanta intr-un pachet). Limita UE: 140g/l (2010).

Suprafata de acoperire 6 - 8 m ² /L	Volum Solid 29%	Grosimea peliculei umede 170 micrometri	Grosimea peliculei uscate 48 micrometri
Timpul de uscare la 20°C 15 minute la atingere 3 ore pentru al doilea strat	Flexibilitate Nu se aplica	Diluare Nu se dilueaza	Pentru a fi aplicat cu pensula,rola,prin pulverizare

Pregatirea suprafetei

Inlaturati toata rugina necompacta, stratul cojit si deteriorat, folosind unelte de mana sau mai eficiente. Indepartati praful, murdaria si impuritatile ramase.

Aplicare

Aplicati numai 1 strat. Un strat de Benjamin MOORE 588 DTM Direct pe Metal de Email Semi-lucios, de finisare, poate fi aplicat dupa 4 ore. Pentru protectie maxima aplicati 2 straturi de 588 DTM Email Semi-lucios. **IMPORTANT:** Agitati bine inainte de folosire. Niodata sa nu puneti peria sau produsul nefolosit inapoi in recipient. Aceasta va contamina si restul materialului, facandu-l ineficient. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig / umezeala.

Curatare:

- Curatati instrumentele si echipamentul in apa calda cu sapun imediat dupa folosire.

**Precautions -
Health and Safety:**

- Contactul cu pielea: spalati bine cu apa si sapun
- Contactul cu ochii: clatiti imediat cu apa.
- Apelati la asistenta medicala.
- In caz de inghitire: Apelati la asistenta medicala fara intarziere
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- A se feri de inghet.

Ambalare si Depozitare**Dimensiuni:** 0,25 litri, 1 litru**Punct de inflamabilitate:** nu are**Depozitare:** nepericulos, fara cerinte speciale

