


MOORSHIELD®**Vopsea 100% Acrilica Pentru Zidaria de Exterior
Finisaj Mat
505**

Vopsea acrilica 100% pentru exterior cu proprietati exceptionale de rezistenta la intemperii. Recomandat pentru suprafetele de zidarie precum ipsos, beton, caramida si lemn. Ideal pentru cladirile din beton cu expunere la mare. Aplicarea unui singur strat se usuca permitand materialului sa respire si sa reziste la golurile de aer.


**Ghid de Performante**

- Finisare exterioara mata de durabilitate ridicata.
- Respirabil, rezistent la goluri de aer.
- Se aplica si se curata rapid, aplicare rapid a celui de-al doilea strat.
- Rezistent la decolorare.

Culori : Alb. Nuantabil in peste 3.5000 de nuante disponibile in gama Moor-O-Matic Color System.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur

Nivel de stralucire: 0-5 la 60° din unghi vizual.

**Caracteristici:****Rezistenta la conditii atmosferice**

Rezistenta sporita la intemperii, urme, schimbarea culorii si curatare.

Rezistenta la mediu

Asigura o buna rezistenta la carbonarea betonului.

505 MOORSHEILD are $R(CO_2) > 50m$ cand este aplicat corect.

Rezistenta la caldura

Fluiditate la peste 60°C.

Rezistenta la apa

Rezista la apa si condens.

Rezistenta la abraziuni

Rezistenta buna la abraziuni.

Rezistenta la solventi

Rezistenta buna la diluant. Sensibila hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili): 505 MOORSHIELD Vopsea 100% Acrilica Pentru zidaria de exterior, cu finisaj mat: face parte din din categoria A/c WB (pereti exteriori din substrat mineral) . Limita UE: 40g/l (2010).

Suprafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
11 - 12 m ² /L	46%	100 micrometri	46 micrometri
Timp de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Pentru a fi aplicat cu
1 ora la atingere 2-4 ore pentru al doilea strat	6 mm	5% water	pensula, rola , prin pulverizare

Pregatirea Suprafetei: Suprafata care urmeaza a fi vopsita trebuie eliberata de materialul necompact cum a fi zugraveala cojita sau exfoliata, praf ,beton salin si incarcatura de var. Suprafata trebuie curatata de toate urmele de grasime, ulei sau murdarie. Indepartati materialul necompact prin sablare si raziure. Sablati suprafetele lucioase pentru o finisare mata. Aplicati 2 straturi de 505 COLORSTYLE 100% Vopsea Acrilica dupa amorsare asa cum este prezentat mai jos.

Beton si zidarie noua: Amorsati cu 182 SUPERSPEC Amorsa de Rezistenta sau cu 181 SUPERSPEC Amorsa Acrilica Rezistenta la Alkali, in conformitate cu indicatiile de pe eticheta.

Beton si caramida nevopsite alterate de intemperii: Amorsati cu 182 SUPERSPEC Amorsa Rezistenta sau cu 181 SUPERSPEC Amorsa de Rezistenta in conformitate cu prescriptiile de pe eticheta.

Suprafete vopsite anterior: Amorsati cu 182 SUPERSPEC Amorsa de Rezistenta sau cu 023 FRESH START.

Lemn nou: Amorsati cu 570 MOORESTYLE Amorsa Alchida Multifunctionala sau cu 023 FRESH START.

Aplicare

Agitati bine inaintea folosirii. Aplicati cu rola, pensula sau prin pulverizare. Diluati cu 5% apa curata. Nu aplicati la temperaturi sub 10°C.

Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare: Curatati echipamentul in apa calda cu sapun.

Precautii -**Sanatate si Siguranta:**

- Contactul cu pielea: Spalati bine cu apa si sapun.
- Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa.
- Apelati la asistenta medicala.
- In caz de inghitire: Apelati la asistenta medicala de urgenta si prezentati eticheta produsului
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- A se feri de inghet.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni : 1 litru, 3 litri, 10 litri

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: nu este periculos, fara cerinte speciale

