

Studio Finishes™

Vopsea Metalica pe Baza de Latex 620

Este o vopsea acrilica pe baza de email, creata sa produca efecte metalice speciale. Este recomandata pentru interior, pe suprafetele vopsite deja cum ar fi:pereti, tavane, ornamente. Aplicati oriunde doriti un efect metalic.



Caracteristici de performanta

- Poate fi amestecata cu Studio Finishes Latex Glaze Extender 408.
- Este conceputa pentru a produce efecte metalice speciale.
- Usor de aplicat.
- Rezista la stropire in timpul aplicarii.
- Uscare rapida,avand un aspect de luciu transparent metalic.
- Se curata cu apa si sapun.
- Se usuca rapid

Culori: Baza/Alb Perlescent 04,Auriu 10, Argintiu 20, Cupru 40

Baza/Alb Perlescent 04: Asigura 30 de culori gata mixate.

Toxicitate: Nu contine plumb, mercur or cromuri.

Nivel de stralucire: Satinat.

Ghid de Performante:

Rezistenta la apa

Lavabil. Acordati un termen de 7 zile pentru ca stratul sa se usuce complet.

Rezistenta la caldura

Pana la 60° C.

Rezistenta la frecare

Rezistenta usoara la frecare, mai putin culorile inchise.

Rezistenta la solventi

Rezistenta buna la diluanti. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili): 620 METALLIC GLAZE: face parte din categoria A/I WB (invelisuri cu efect decorativ).
Limita UE: 200g/l (2010).

Suprafata de acoperire

14 – 16 m²/L

Volum Solid

39,2%

Grosimea peliculei umede

67 micrometri

Grosimea peliculei uscate

23 micrometri

Timpul de uscare la 20°C

1 ora la atingere
2-3 ore pentru al doilea strat

Flexibilitate

Nu se aplica

Diluare

Nu se aplica

Pentru aplicare cu

pensula,rola,prin pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafetele ce vor fi finisate trebuie sa fie curatate, uscate si fara urme de grasime, ceara, mucegai sau vopsea cojita. Suprafetele lucioase trebuie sablate cu un smirghel fin, pentru a asigura o aderența corespunzătoare.

Aplicare:Amestecat bine.Aplicati unul sau doua straturi. Pentru cele mai bune rezultate, folositi o pensula sau o rola din nylon/polyester.Diluati cu apa daca este necesar.In functie de tehnica dorita, se poate folosi singura sau impreuna cu 408 Studio Finishes Latex Metallic Glaze recomandat in 4 parti 408 Latex Glaze Extender la o parte 620 Latex Metallic Glaze. Inainte de incepere udati si stergeti bine echipamentul.Aplicati 620 Metallic Glaze peste culoarea de baza in sectiuni realizabile (1m² x 1m²), fiind atenti sa mentineti o margine umeda pentru a micșora urmele de suprapunere.

Daca doriti o pelicula uniforma, aceasta poate fi obtinuta numai prin pulverizare. Pentru a proteja 620 Metallic Glaze, aplicati 1 sau 2 straturi de Stays Clear Acrylic Polyurethane, High Gloss 422 sau Satin 423.

Nu aplicati cand temperatura este mai mica de 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare:

Curatati pensulele,rolele si echipamentul folosit,in apa cald cu sapun,imediat dupa utilizare.

Precautii -

Sanatate si Siguranta:

- Contactul cu pielea:spalati bine cu apa si sapun>Contactul cu ochii:clatiti imediat cu apa si apelati la asistenta medicala.
- In caz de inghitire:Apelati la asistenta medicala de urgenta si prezentati eticheta produsului.
- A nu se lasa la indemana copiilor.A se feri de inghet

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni :1 litru,

Punct de inflamabilitate:nu are

Depozitare:nepericulos,fara cerinte speciale

